

Mat Poudré

Матовая краска исключительной глубины для стен и потолков



Технический лист № 903



НАЗНАЧЕНИЕ

ИНТЕРЬЕР

Для покрытия стен и потолков.

Основы: Любая, должным образом подготовленная поверхность здания. Для металлической поверхности предварительно обработать подходящей антикоррозийной грунтовкой.

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА

Вододисперсионная краска Матовая пудра обладает одновременно характеристиками глифталевой краски (очень плотная текстура, высокая укрывистость, прекрасное нанесение и очень хорошая заполняющая способность) и вододисперсионной краски (без запаха, быстрое высыхание, инструменты легко моются водой). Устойчива к влажной чистке (стойкость класса 2): проста в уходе. Наносится одинаково легко и валиком, и кистью. Она позволяет достичь эффекта шпатлевки при применении техники нанесения шпатлевки. Кроме того, краска разработана с учетом предупреждения появления ржавчины на шляпках гвоздей, шурупов.

В соответствии с Единым техническим документом 59-1 (DTU).

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхность должна быть идеально чистой, сухой, ровной, должным образом подготовленной. Нанести слой грунтовки, подходящей для данного типа поверхности и краски.

ИНСТРУМЕНТЫ

Краска наносится неподтекающим валиком Микростар 12 мм для эффекта припудренной поверхности, валиком Микростар 10 мм для эффекта ровной поверхности. Для эффекта гладкой поверхности с легкими фактурными полосами можно разгладить кистью спальтером.

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ	ПОДГОТОВКА
Малоабсорбирующая поверхность, старая, хорошо держащаяся краска.	Слегка отшлифовать и удалить пыль. При необходимости помыть. Загрунтовать Грунтовкой для текущих работ (Sous-couche Travaux Courants) или Сцепляющей Грунтовкой (Sous-couche d'accrochage).
Пористая, новая поверхность.	Загрунтовать Универсальной грунтовкой (Impression Universelle).

ПОКРАСКА

После полного высыхания слоя подходящей грунтовки нанести первый слой краски Матовая пудра, разбавленной водой на 5% (Если иное не указано продавцом). Через 4 часа нанести второй слой.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Глубоко матовая.
Степень блеска	от 1,5 до 2,5 UB при 60° и 85°
Расход	от 12 до 15 м²/L в 1 слой.
Время до нанесения следующего слоя	Около 4 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха). Становится сухой на ощупь через 30 мин.
Сухое вещество	63% веса, 47% объема.
Чистка инструмента	Помыть водой.
Плотность	1,48
Упаковка	Металлические банки 0,5л; 1л; 2,5л; 5л; 15л.
Хранение	1 год в оригинальной невскрытой упаковке. Беречь от замораживания. Хранить в теплом месте.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы проводить при темп. от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не более 75%.

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАССИФИКАЦИЯ AFNOR (Французская ассоциация стандартизации)	Famille I – Classe 7b2/4a.
Летучие органические соединения	ПДК, установленная ЕС, для данного вида продукции (кат. А/а) : 30g/L на 2010г. Продукт содержит макс. 30g/L ЛОС.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Ознакомьтесь с паспортом безопасности. Соответствует нормам действующего законодательства.

(1) Согласно нормам ISO 11998 и EN 13300, пленка краски устойчива к чистке при помощи губки и неагрессивной бытовой химии. Однако есть риск лощени поверхности, особенно на ярких цветах.
* Информация об уровне выделения летучих веществ внутри помещения, представляющих риск интоксикации через дыхательные пути, по шкале от А+ (очень слабое выделение) до С (сильное выделение).

MAT POWDRÉ

FT № 903 Edition 21 Avril 2015. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com